

WATERNATURAL COLLECTION



Waternatural è una pelle pieno fiore trattata con prodotti idro-repellenti. Morbidezza al tatto, trasparenza e naturalezza sono le peculiarità che più caratterizzano Waternatural, una collezione che valorizza gli ambienti più sofisticati. Leggere variazioni di tono e piccoli segni sono da considerarsi tipici di questa collezione. Il trattamento idro-repellente durante il processo di concia rende la pelle resistente ai liquidi.

Waternatural is the leather treated with water-resistant products. Outstanding in suppleness, transparency, and feel, Waternatural is the leather of choice for enhancing the most luxurious settings. Light colour variations and markings are to be considered typics of this beautiful naked leather. Its water-resistant treatment performed during the tanning stage will ensure resistance to water and fading.

SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

Origine / Origin

Pelli fresche di origine europea, conciate e lavorate con processi sostenibili in rispetto dell'ambiente / Raw hides of European origin, tanned and processed with sustainable processes in respect of the environment.

Finitura / Finish

Pura anilina idro repellente /
Water-resistant Pure Aniline

Dimensione / Size

± 4,5 m2 ± 50 sq. ft.

Spessore / Thickness:

1,0 / 1,1 mm

Applicazioni / Applications

residenziale, hospitality, contract, aviazione,
navale / residential, hospitality, contract,
aviation, marine.

studioart

LEATHER INTERIORS
www.studioart.it
MADE IN ITALY

Certificazioni / *Certifications*

Test	Metodo di prova <i>Test Method</i>	Unità di misura <i>Measurement unit</i>	Risultato <i>Result</i>
Resistenza alla trazione <i>Tear Strenght</i>	UNI EN ISO 3377-1	N	> 20N
Solidità del colore allo strofinio-Secco 50 cicli <i>Colour fastness to rubbing-Dry 50 Cycles</i>	UNI EN ISO 11640	/	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio-Umido 20 cicli <i>Colour fastness to rubbing-Wet 20 Cycles</i>	UNI EN ISO 11640	/	≥ 3
Resistenza alle flessioni-Secco 80.000 cicli <i>Flexing endurance-Dry 80.000 Cycles</i>	UNI EN ISO 5402-1	/	Nessun danno <i>No damage</i>
Resistenza alle flessioni-Umido 20.000 cicli <i>Flexing endurance-Wet 20.000 Cycles</i>	UNI EN ISO 5402-1	/	Nessun danno <i>No damage</i>

Altre certificazioni per ignifugo, aviazione e nautica disponibili su richiesta.
Other FR, aviation and marine certifications available upon request.


CURA E MANUTENZIONE

A differenza delle Aniline, queste pelli vengono rifinite con un leggero colorante protettivo, che garantisce una resistenza maggiore a macchie e usura. Pur essendo più resistente, si consigliano gli stessi accorgimenti dell'anilina.

CARE AND MAINTENANCE

Differently from pure anilines, these leathers are finished with a light protective color that guarantees more resistance to stain and use. However, we recommend the same care and maintenance of anilines.

Esempio di area utilizzabile in una pelle
Example of usable area



CARATTERISTICHE TIPICHE DELLE PELLI / TYPICAL CHARACTERISTICS OF THE LEATHERS

- Grana naturale / *natural grain*
- Variazione di colore della pelle / *colour variations*
- Costolatura / *ribbing*

CARTELLA COLORI


COLOUR PALETTE



greige



ivory



cream



integrale



aglio




pearl




slate




dk brown




dark ashe



ox-blood



verde



navy



black